

W-LACK RVD USO GERAL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Esmalte sintético dupla função de secagem rápida.






Produto exclusivo para comercialização via revenda.

Cores: Branco, Preto, Cinza N6,5 e as cores segurança (Amarelo, Vermelho, Azul, Verde e Laranja).

RECOMENDAÇÕES DE USO: Recomendado para a pintura de superfícies metálicas em geral em ambientes de baixa agressividade.

Este produto admite baixa cobertura e pode apresentar pontos na superfície.

Rendimento teórico: 11,7 m²/l na espessura de 35 micrometros seco. Sem considerar os fatores de perda na aplicação.

	Diluição	Dependendo do método de aplicação, diluir no máximo 20% em volume com DILUENTE ALQ 1024.	
	Viscosidade de Aplicação (25°C)	Para aplicação por pistola: 18 – 22" CF4	
	Equipamento	Pistola gravitacional / convencional Pressão de ar de 40 a 50 lb/pol ² Bico 1,4 a 1,6 mm	
	Aplicação	Aplicar 30 – 40 microns por demão	
	Secagem	Ao Ar: Toque: 1h Manuseio: 24h Final: 72h	Repintura: Mínimo: 5h Máximo: 24h

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS:

Preparação de superfície

A performance deste produto está associada ao grau de preparação da superfície. Remover completamente óleos, graxas e gorduras aplicando um produto desengraxante ou conforme o método de limpeza com solvente da norma SSPC SP1.

A sujidade acumulada deve ser removida, utilizando uma escova seca e os sais solúveis devem ser removidos, lavando com água doce em alta pressão.

Nota: Se for ultrapassado o intervalo máximo indicado para aplicação da demão subsequente do acabamento, se faz necessário proceder lixamento manual utilizando lixa para quebra do brilho. Este procedimento se faz necessário para obter aderência entre as camadas.

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas através do fone especificado no final deste boletim.

Desempenho na aplicação

Para um bom desempenho do produto, recomendamos seguir as orientações abaixo:

Em pinturas executadas na orla marítima, se expostas à ação de maresia, recomendamos efetuar lavagem com água doce entre demãos eliminando as impurezas depositadas.

Cores claras podem requerer mais de uma demão para obter uma cobertura uniforme.

Recomendamos pintar somente se a temperatura medida da superfície estiver no mínimo 3°C maior que a temperatura do ponto de orvalho.

Poderão ocorrer pequenas variações de cor, aspecto e brilho das peças aplicadas em períodos de umidade relativa do ar elevada, dias de chuvas, em locais com temperaturas baixas ou em situações em que as peças forem aplicadas e colocadas para secar em ambientes externos.

A temperatura do substrato e as condições climáticas e ambientais poderão interferir no tempo de secagem do produto.

Para melhores propriedades de aplicação, a temperatura da tinta deverá estar entre 21-27°C, antes da mistura e aplicação.

Não deverá ser aplicado em condições adversas, como umidade relativa do ar (URA) acima de 85%, pois o brilho e a cor poderão sofrer pequenas alterações. Não devem ser aplicadas sobre superfícies condensadas.



Em pinturas efetuadas variando o método de aplicação de tintas na mesma obra, poderá gerar diferenças de brilho e aspecto final das peças pintadas.

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG (tintas@weg.net).

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

Antes do manuseio deste produto é indispensável uma criteriosa leitura de todas as informações contidas na sua ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ).

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG (tintas@weg.net).

