



Sumaré[®]

SUMACRIL ACRÍLICO SEMIBRILHO

TIPO GENÉRICO	Acrílico
COR	Branco e cores
ASPECTO	Semibrilhante
PROPRIEDADES GERAIS E USOS RECOMENDADOS	<p>Tinta a base de resina acrílica, de excelente aparência estética. Além da fácil aplicação, proporciona excelente cobertura e ótima retenção de cor e brilho quando exposta às radiações ultravioleta do sol.</p> <p>Deve ser aplicada em duas demãos para se obter na espessura seca de 60 a 70 micrometros. Pode ser aplicada em ambientes internos pela ótima resistência à lavabilidade e em ambientes externos pela alta resistência ao intemperismo.</p> <p>Recomendada para a pintura de concreto ou alvenaria, na construção civil, em hotéis, hospitais, laboratórios, em cervejarias, usinas de açúcar e álcool, indústrias de papel e celulose, fábricas de sucos, frigoríficos, ou qualquer outro tipo de indústria.</p> <p>Não recomendada para serviços de imersão e exposição a produtos químicos agressivos e solventes.</p>
SÓLIDOS POR PESO	52% ± 2
SÓLIDOS POR VOLUME	36% ± 2, Método ASTM D-2697, nota 4 (secagem 7 dias à temperatura ambiente).
ESPESSURA RECOMENDADA POR DEMÃO	Filme seco de 30 micrometros.
RENDIMENTO TEÓRICO POR GALÃO	43,2 m ² na espessura seca recomendada.
PESO APROXIMADO POR GALÃO	4,460 kg
MASSA ESPECÍFICA	1,24 ± 0,05 g/cm ³



SUMACRIL ACRÍLICO SEMIBRILHO

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deverá estar perfeitamente limpa e seca.

CONCRETO

Deverá estar o mais liso possível e livre de poeira.

ALVENARIA

O reboco deverá estar firme e seco.

Caso o reboco esteja com falha de coesão, aplicar uma demão de SUMACRIL FIXADOR PENETRANTE.

Para uniformizar a absorção da superfície a ser pintada, é conveniente aplicar uma demão de SUMACRIL SELADORA ACRÍLICA PIGMENTADA.

Se houver necessidade de nivelamento da superfície, aplicar SUMACRIL SELADORA ACRÍLICA PIGMENTADA e SUMACRIL MASSA NIVELADORA.

DILUIÇÃO

Se não for utilizada a SUMACRIL SELADORA ACRÍLICA PIGMENTADA, diluir a primeira demão com 20 a 30%, em volume, de água.

Na segunda demão diluir com 5 a 10%, em volume de água.

MÉTODOS E EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO

SUMACRIL ACRÍLICO SEMIBRILHO pode ser aplicado com pistola convencional ou airless, mas devido à sua boa aplicabilidade e facilidade de alastramento, obtém-se excelente aparência na aplicação de trincha ou rolo.

Recomenda-se a utilização de rolo de pelos curtos.

Sobre superfícies masseadas poderá ser necessária uma demão adicional, em função da dificuldade de transferência da tinta do rolo para a superfície.

Consultar o Manual de Produtos Sumaré seção 2. Informações Gerais, item 11 Métodos de Aplicação.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

Usar Água.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Tinta	Superfície	Ambiente	Umidade
Normal 20 a 30°C	25 a 30°C	18 a 30°C	30 a 60%
Mínimo 10°C	10°C	10°C	20%
Máximo 35°C	50°C	40°C	85%

Em condições acima ou abaixo do normal poderão ser necessárias técnicas especiais de diluição e aplicação.

SECAGEM

A secagem do SUMACRIL ACRÍLICO SEMIBRILHO pode variar de acordo com a umidade relativa do ar na área onde for aplicado.

A pintura não deverá ser exposta a chuva ou névoa úmida antes de decorridas 36 horas do término da aplicação.

O tempo de secagem indicado é baseado em condições normais de aplicação, temperatura, espessura do filme e diluição adequada. Quando um destes fatores sofrer alguma alteração, medidas específicas deverão ser adotadas. Recomendamos consultar a Assistência Técnica Sumaré.

Quando necessário uma segunda demão deverá observar-se o intervalo de secagem mínimo e máximo indicados.

INTERVALO ENTRE DEMÃOS

Temperatura	Mínimo	Máximo
16°C	24 horas	sem limite
25°C	16 horas	sem limite
32°C	12 horas	sem limite

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM

Conservar o material em lata fechada e ao abrigo das intempéries sob temperatura que não ultrapasse 40°C.

VIDA ÚTIL EM ESTOQUE

24 meses.